

Paste

SC STRONG CUT

PP PRE POLISH

IP INTENSIVE POLISH

FF FINAL FINISH

SF SUPER FINISH

Descrizione	523 LBZ	523 BFF	456 G	439 T	113 GZ	Ulto 12	333	495 P	P 14 F	P 275	P 164	P 126	480 BLF	480 W	P 175	M 5
Colore	grigio	grigio	grigio	verde chiaro	marrone	bianco	verde	bianco	bianco	giallo chiaro	blau	rosa	blu	beige	giallo	bianco
Facilità d'applicazione	9	8	7	8	6	6	5	4	4	4	4	3	2	2	2	1
Lucentezza	1	2	2	5	6	4	6	7	6	7	6	8	8	7	9	10
Alluminio		●	●	●	●				●	●	●		●		●	●
Ottone		●	●	●	●				●	●	●		●		●	●
Acciaio inox	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	●
Emulsioni																
Descrizione	AVM 45			EM 246 GD		P 421	EM 235	PE F86		PE F88		PE F3151			PE 25 D	
Facilità d'applicazione	10			8		7	6	4		4		2			2	
Lucentezza	2			3		4	6	8		8		8			10	
Alluminio	●						●					●				
Ottone						●		●		●					●	
Acciaio inox	●			●				●		●		●			●	

Vantaggi

Risultati rapidi grazie all'elevata facilità di lavorazione
Granulometria: 220 e oltre
Grado di lucentezza: 1 - 2

Pulizia rapida a fondo
Granulometria: 220 - 380
Grado di lucentezza: 3 - 6

Elimina le striature della prelucidatura e le leggere tracce d'usura
Granulometria: > 400
Grado di lucentezza: 6 - 8

Raffinata lucidatura delle superfici, brillantezza a specchio
Grado di lucentezza: 6 - 8

Ottimizzazione della lucentezza ed eliminazione di micrograffi.
Perfetta brillantezza a specchio per il massimo risultato.
Grado di lucentezza: 9 - 10